

SILICE PRO NATURELLE

DESCRIPTION

Type	Sable de quartz
Composant	Silice

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

Utilisation :

Agent limitant la glissance des systèmes d'étanchéité IKO STARCOAT PRO.

Granulométrie :

0.1/0.3 : rendu plus fin et plus esthétique

0.3/0.6 : à destination des terrasses circulées

0.4/0.9 : à destination des terrasses sous protection par carrelage collé

Mise en œuvre :

- Etanchéité apparente circulaire technique / privative terrasses piétons / balcons :

La silice sera mélangée préalablement au STARCOAT PRO INCOLOR de finition, avant mise en œuvre.

- Etanchéité apparente circulaire publique :

Mise en œuvre à refus dans la couche de STARCOAT PRO INCOLOR fraîche à raison de 2 kg/m². Le surplus sera ensuite balayé après séchage. Une seconde couche de STARCOAT PRO INCOLOR sera ensuite mise en œuvre.

- Etanchéité sous protection dure carrelage collé :

Silice 0,4 / 0,9 mise en œuvre à refus à raison de 1 à 2 kg/m² dans la couche de STARCOAT PRO fraîche. Le surplus sera ensuite balayé après séchage.

CONDITIONNEMENT

Bidon	5 / 25 kg
Stockage	Dans un endroit frais et sec

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.