

FICHE TECHNIQUE

IKO MONO ACIER SOLAR



DESCRIPTION

Liant	Bitume Elastomère SBS
Armature	Polyester stabilisé
Finition surface	Paillettes d'ardoise
Finition sous-face	Film thermofusible
Largeur de recouvrement longitudinal (mm)	100 (soudé)

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

Utilisation :

Revêtement monocouche autoprotégé fixé mécaniquement pour le système IKO SURFA 5 TOPSOLAR® BITUME.

Mise en œuvre :

Fixée mécaniquement en lisière sous recouvrement soudé.

DIMENSIONS

Epaisseur (mm)	4 ($\pm 5\%$) sur bande nue
Largeur (m)	1 (-1%)
Longueur (m)	8 (-1%)
Poids du rouleau (kg)	environ 42
Stockage	Debout sans les gerber

CARACTERISTIQUES

DEFINITION		NORMES	VALEURS mini
Propriété en traction	Force maximale L x T (N/50mm)	EN 12311-1	500 x 500
	Allongement L x T (%)	EN 12311-1	25 x 25
Résistance au choc - Méthode A (mm)		EN 12691	700
Résistance au poinçonnement statique - Méthode A (kg)		EN 12730	≥ 20
Résistance au fluage à température élevée ($^{\circ}\text{C}$)		EN 1110	≥ 100
Souplesse à basse température ($^{\circ}\text{C}$)		EN 1109	≤ -15

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.