


**FICHE TECHNIQUE****IKO MATFIX F/MAT****DESCRIPTION**

Liant	Bitume Elastomère SBS
Armature	Voile de verre
Finition surface	Film thermofusible
Finition sous-face	Non-tissé synthétique
Largeur de recouvrement longitudinal (mm)	50 (soudé ou libre)

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE**Utilisation :**

Sous-couche fixée mécaniquement pleine feuille de systèmes d'étanchéité soudés sur support bois et à base de bois, panneaux isolants, ancienne étanchéité.

Mise en œuvre :

Fixée pleine feuille

DIMENSIONS

Epaisseur (mm)	1,6 (± 0,1 mm)
Largeur (m)	1 (-1%)
Longueur (m)	20 (-1%)
Poids du rouleau (kg)	environ 31
Stockage	Debout sans les gerber

CARACTERISTIQUES

DEFINITION		NORMES	VALEURS mini
Propriété en traction	Force maximale L x T (N/50mm)	EN 12311-1	300 x 200
	Allongement L x T (%)	EN 12311-1	20 x 20
Résistance à la déchirure au clou L x T (N)		EN 12310-1	200 x 170
Résistance au fluage à température élevée (°C)		EN 1110	≥ 100
Souplesse à basse température (°C)		EN 1109	≤ -15

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.