





DESCRIPTION

Liant	Bitume Elastomèrique
Armature	Grille de verre
Finition surface	Aluminium
Finition sous-face	Film thermofusible
Largeur de recouvrement longitudinal (mm)	70 (soudé)

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

Utilisation:

Couche de finition pour relevés.

Pare-vapeur renforcé sous protection sur béton pour les locaux à forte et très forte hygrométrie

Mise en œuvre :

Par thermosoudage, soudée en plein.

DIMENSIONS

Epaisseur (mm)	≥ 3,5 sur bande nue
Largeur (m)	1 (-1%)
Longueur (m)	5 (-1%)
Poids du rouleau (kg)	environ 23
Stockage	Debout sans les gerber

CARACTERISTIQUES

DEFINITION		NORMES	VALEURS mini
Propriété en traction	Force maximale L x T (N/50mm)	EN 12311-1	600 x 600
	Allongement L x T (%)	EN 12311-1	3 x 3
Résistance à la déchirure au clou L x T (N)		EN 12310-1	250 x 250
Résistance au fluage à température élevée (°C)		EN 1110	≥ 90
Souplesse à basse température (°C)		EN 1109	≥ -10
Propriété de transmission de la vapeur d'eau Sd (m)		EN 1931	≥ 1000

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.