





FICHE TECHNIQUE

IKO RLV ALU/F

Mise à jour

13/02/2026



DESCRIPTION

Liant	Bitume Elastomérique
Armature	Grille de verre
Finition surface	Aluminium
Finition sous-face	Film thermofusible
Largeur de recouvrement longitudinal (mm)	70 (soudé)

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

Utilisation :

Couche de finition pour relevés d'étanchéité comportant une feuille aluminium de protection de surface classée A2S1d0

Peut s'utiliser en relevé et en bande de protection pour certaines installations classées, comme les entrepôts sous rubrique 1510.

Pare-vapeur renforcé sous protection sur béton pour les locaux à forte et très forte hygrométrie

Mise en œuvre :

Par thermosoudage, soudée en plein.

DIMENSIONS

Epaisseur (mm)	≥ 3,5 sur bande nue
Largeur (m)	1 (-1%)
Longueur (m)	5 (-1%)
Poids du rouleau (kg)	environ 23
Stockage	Debout sans les gerber

CARACTERISTIQUES

DEFINITION		NORMES	VALEURS mini
Propriété en traction	Force maximale L x T (N/50mm)	EN 12311-1	600 x 600
	Allongement L x T (%)	EN 12311-1	3 x 3
Résistance à la déchirure au clou L x T (N)		EN 12310-1	250 x 250
Résistance au fluage à température élevée (°C)		EN 1110	≥ 90
Souplesse à basse température (°C)		EN 1109	≥ -10
Propriété de transmission de la vapeur d'eau Sd (m)		EN 1931	≥ 1000

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.

IKO-AXTER

6 rue Laferrière - 75009 Paris - France