




Mise à jour

27/03/2024

FICHE TECHNIQUE

IKO MONO STICK PLUS AR/F



DESCRIPTION

Liant	Bitume Elastomère SBS
Armature	Polyester stabilisé
Finition surface	Paillettes d'ardoise
Finition sous-face	Film siliconé pelable
Largeur de recouvrement longitudinal (mm)	40 + 60 (autoadhésif + soudé)

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

Utilisation :

Revêtement d'étanchéité monocouche autoprotégé.

Adaptée à la mise en œuvre sur PIR et PSE (sans écran thermique et sans écran d'indépendance) grâce à son recouvrement mixte adhésif/soudé qui évite la pose d'un pare flamme : après pelage des deux bandes nue siliconées et marouflage du joint adhésif, le joint est soudé sur le recouvrement restant.

Mise en œuvre :

Autoadhésive en semi-indépendance.

Se pose par déroulage sur le support, après enlèvement du film siliconé de protection des bandes nues de surface et de sous face, marouflage et soudure du recouvrement restant.

DIMENSIONS

Epaisseur (mm)	≥ 3,5 sur bande nue
Largeur (m)	1 (-1%)
Longueur (m)	7,5 (-1%)
Poids du rouleau (kg)	environ 42
Stockage	Debout sans les gerber

CARACTERISTIQUES

DEFINITION		NORMES	VALEURS mini
Propriété en traction	Force maximale L x T (N/50mm)	EN 12311-1	850 x 750
	Allongement L x T (%)	EN 12311-1	3,4 x 3,4
Résistance au choc - Méthode A (mm)		EN 12691	≥ 700
Résistance au poinçonnement statique - Méthode A (kg)		EN 12730	≥ 20
Résistance au fluage à température élevée (°C)		EN 1110	≥ 100
Souplesse à basse température (°C)		EN 1109	≤ -15

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.