



IKO MONO PARKING AR/F



DESCRIPTION

Liant	Bitume Elastomère SBS traité anti racine
Armature	Polyester stabilisé
Finition surface	Paillettes d'ardoise
Finition sous-face	Film thermofusible
Largeur de recouvrement longitudinal (mm)	80 (soudé)

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

Utilisation :

Seconde couche autoprotégée traitée anti-racines d'un système d'étanchéité bicouche pour terrasses jardins et terrasses et toitures végétalisées.

Revêtement autoprotégée monocouche d'étanchéité extérieure des parois enterrées.

Revêtement sous protection par enrobés bitumineux

Mise en œuvre :

Par thermosoudage, soudée en plein.

DIMENSIONS

Epaisseur (mm)	4 (±5%) sur bande nue
Largeur (m)	1 (-1%)
Longueur (m)	5 (-1%)
Poids du rouleau (kg)	environ 25
Stockage	Debout sans les gerber

CARACTERISTIQUES

DEFINITION		NORMES	VALEURS mini
Propriété en traction	Force maximale L x T (N/50mm)	EN 12311-1	800 x 800
	Allongement L x T (%)	EN 12311-1	35 x 40
Résistance à la déchirure au clou L x T (N)		EN 12310-1	150 x 150
Résistance au choc - Méthode A (mm)		EN 12691	≥ 1000
Résistance au poinçonnement statique - Méthode A (kg)		EN 12730	≥ 20
Résistance au fluage à température élevée (°C)		EN 1110	≥ 100
Souplesse à basse température (°C)		EN 1109	≤ -15
Résistance aux racines		EN 13948	Conforme
Résistance au compactage d'une couche d'enrobé bitumineux		EN 14692	Conforme
Adhérence avec IKOpro Primaire bitume Aderosol GC (N/mm²)		EN 13596	≥ 0,5

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.