

**FICHE TECHNIQUE****EXCELJOINT 50****DESCRIPTION**

Liant	ALPA
Armature	Tissu de polyamide
Finition surface	Sable
Finition sous-face	Film thermofusible

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE**Utilisation :**

Étanchéité des joints de dilatation de gros œuvre.

Mise en œuvre :

Par thermosoudage

DIMENSIONS

Épaisseur (mm)	4 (±5%)
Largeur (m)	0,5
Longueur (m)	10 (-1%)
Poids du rouleau (kg)	environ 23
Stockage	Debout

CARACTERISTIQUES

DEFINITION		NORMES	VALEURS mini
Propriété en traction	Force maximale L x T (N/50mm)	EN 12311-1	1600 x 1200
	Allongement L x T (%)	EN 12311-1	17 x 17
Résistance au fluage à température élevée (°C)		EN 1110	≥ 120
Souplesse à basse température (°C)		EN 1109	≤ -14

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.