FICHE TECHNIQUE

IKO HYBRITECH MS DETAIL

DESCRIPTION

Type	Résine Ms polymère monocomposant sans solvant
Composant	Polymères hybrides flexibles
Consommation (indicatif)	1,7 kg/m² : une première couche à raison de 1 kg/m², une seconde couche à raison de 0,7 kg/m²

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

Utilisation :

Destiné à l'exécution de relevés, où la flamme du chalumeau peut être dangereuse, qui présentent des difficultés d'éxécution, de chéneaux et reliefs complexes, de relevés de lanternaux, de relevés de petites dimensions.

Peut être utilisé en travaux neufs et en travaux de réfection.

Utilisation en pente nulle acceptée y compris pour le traitement des cheneaux et des gouttières.

Mise en œuvre :

Application en deux couches frais sur frais.

Ne doit pas être mélangé avant application.

Ne peut pas être utilisé :

- A une température < 5°C ou si une baisse de température de 5°C est prévisible dans les 4h qui suivent l'application
- Par une humidité relative supérieure à 80%.
- Sous une pluie ou en cas de brouillard.
- Sur des supports dont la température est > 35°C ou < 5°C.
- Sur des supports gelés mais secs en surface.
- Sur l'IKO tech Non Porous Primer mouillé ou humide (pas transparent).
- Sur des supports pouvant donner lieu à de l'humidité ascentionnelle.

Nettoyage des outils avec IKO TECH CLEANER.

CONDITIONNEMENT

Bidon	3,5 / 7 / 20 kg
Stockage	12 mois à compter de sa date de fabrication et dans son emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et ventilé (hors gel)

CARACTERISTIQUES

DEFINITION	DONNEES
Couleur	BEIGE / GRIS / NOIR
Densité / Masse volumique	1,49 g/cm²
Viscosité	~ 40 Pa.s Brokfield 25°C 7/10
Dureté Shore A (DIN 53504)	60
Temps de séchage	Tack : 1h / 2h
Adhérence au support (NF EN 13892-8)	≥ 1,5 MPa
Résistance à la traction (DIN 53504)	≥ 3,5 MPa
Résistance à l'allongement (DIN 53504)	120%

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.