

STARCOAT PRO INCOLORE

DESCRIPTION

Type	Résine liquide polyuréthane aliphatique monocomposant
Composant	Polyuréthane aliphatique
Consommation (indicatif)	0,2 à 0,5 kg/m ² en fonction du type de terrasse

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

Utilisation :

Résine de finition et protection du système STARCOAT PRO autoprotégé, stabilisée aux UV.
Peut être appliquée teintée par ajout de PATE PIGMENTAIRE.

Mise en œuvre :

Application : rouleau, brosse ou airless (en diluant le produit avec le DILUCOAT à raison de 5 à 10%)

La surface à traiter doit être propre et sèche, sa température doit être supérieure à 5°C et supérieure de 3°C au point de rosée et sans pluie.

Homogénéiser le produit avec un mélangeur basse révolution.

Laisser reposer quelques minutes pour permettre l'évacuation des bulles d'air éventuelles.

Appliquer 1 ou 2 couches (200 à 250 g/m² par couche en horizontal) en fonction de l'accessibilité de la terrasse.

Ne pas débuller entre les couches.

La circulation est possible après 24 heures.

Pour les terrasses circulées (chemin de circulation, piéton privée ou publiques), afin de limiter la glissance, l'ajout d'une couche de SILICE PRO NATURELLE ou TEINTEE entre deux couches de STARCOAT PRO INCOLOR est indispensable.

Le nettoyage du matériel de pose se fait au DILUCOAT.

Les précautions à prendre lors de la mise en œuvre sont décrites dans la Fiche de Données de Sécurité.

CONDITIONNEMENT

Bidon	4 / 20 kg
Stockage	Durée maximale de 12 mois dans son emballage d'origine hermétiquement fermé à l'abri de la chaleur, des sources d'inflammation et de l'humidité entre T < 35 °C

CARACTERISTIQUES

DEFINITION	DONNEES
Présentation	Liquide
Couleur	TRANSPARENT
Densité / Masse volumique	Incolore : 0,95 g/cm ³
Viscosité	Incolore : 410 mPa.s
Extrait sec en poids	> 50 % (incolore) / > 70 % (pigmenté)
Temps de séchage	4h / 6 h
Délai de recouvrement entre deux couches à 20 °C	8h / 12 h
Point éclair	36 °c

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.