


**FICHE TECHNIQUE****IKO MONO GREEN ALPA 3000 AR/F****DESCRIPTION**

Liant	ALPA traité anti racine
Armature	Polyester stabilisé
Finition surface	Paillettes d'ardoise
Finition sous-face	Film thermofusible
Largeur de recouvrement longitudinal (mm)	80 (soudé)

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE**Utilisation :**

Revêtement d'étanchéité monocouche autoprotégé thermosoudable

- Sur toiture terrasse : soudé au chalumeau ou à l'air chaud

Sur isolants soudables ainsi que sur laine minérale nue

Adapté en travaux neufs et réfection.

Sous végétalisation

- Etanchéité de murs enterrés. soudé en plein

Mise en œuvre :

En toiture terrasse :

- Par thermosoudage, soudée en plein ou en semi indépendance directe
- Fixé mécaniquement en lisière avec plaquette AXTER® sous recouvrement soudé chalumeau ou air chaud

En murs enterrés : soudé en plein au chalumeau sans EIF préalable

DIMENSIONS

Epaisseur (mm)	3,2 (±5%) sur bande nue
Largeur (m)	1 (-1%)
Longueur (m)	6 (-1%)
Poids du rouleau (kg)	environ 25
Stockage	Debout sans les gerber

CARACTERISTIQUES

DEFINITION		NORMES	VALEURS mini
Propriété en traction	Force maximale L x T (N/50mm)	EN 12311-1	500 x 500
	Allongement L x T (%)	EN 12311-1	25 x 25
Résistance à la déchirure au clou L x T (N)		EN 12310-1	180 x 230
Résistance au choc - Méthode A (mm)		EN 12691	≥ 600
Résistance au poinçonnement statique - Méthode A (kg)		EN 12730	≥ 20
Résistance au fluage à température élevée (°C)		EN 1110	≥ 120
Souplesse à basse température (°C)		EN 1109	≤ -15
Résistance aux racines		EN 13948	Conforme

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.