


## FICHE TECHNIQUE

# IKO DUO ACIER SOLAR L4 FMP/G



### DESCRIPTION

<b>Liant</b>	Bitume Elastomère SBS
<b>Armature</b>	Polyester stabilisé
<b>Finition surface</b>	Film macoperforé + Sable
<b>Finition sous-face</b>	Sable
<b>Largeur de recouvrement longitudinal (mm)</b>	100 (soudé)

### UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

#### Utilisation :

Première couche renforcée d'un système d'étanchéité bicouche fixé mécaniquement pour les systèmes IKO SURFA 5 TOPSOLAR® BITUME et IKO EXCEL®SOLAR

#### Mise en œuvre :

Fixée mécaniquement en lisière sous recouvrement soudé.

### DIMENSIONS

<b>Epaisseur (mm)</b>	2,65 (±5 %)
<b>Largeur (m)</b>	1 (-1%)
<b>Longueur (m)</b>	7 (-1%)
<b>Poids du rouleau (kg)</b>	environ 23
<b>Stockage</b>	Debout sans les gerber

### CARACTERISTIQUES

DEFINITION		NORMES	VALEURS mini
Propriété en traction	Force maximale L x T (N/50mm)	EN 12311-1	500 x 500
	Allongement L x T (%)	EN 12311-1	25 x 25
Résistance à la déchirure au clou L x T (N)		EN 12310-1	180 x 230
Résistance au fluage à température élevée (°C)		EN 1110	≥ 100
Souplesse à basse température (°C)		EN 1109	≤ -15

*Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.*