

CALE AMORTISSEUR

DESCRIPTION

Type	Cale
Composant	Mousse polyéthylène réticulée à cellules fermées expansées sans CFC ni HCFC

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

Utilisation :

Cales amortisseurs pour plots.

Mise en œuvre :

Posé sur la tête du plot intercalé sous la dalle

DIMENSIONS

Nombre par carton	100
Nombre par palette	100
Stockage	A l'abri des intempéries

CARACTERISTIQUES

	DEFINITION	NORMES	VALEURS
Propriété en traction	Résistance à la traction	DIN 53571	400 kPa
	Allongement L x T (%)	DIN 53571	125
	Résistance au déchirement (N/m)	ISO 8067	650
	Densité	DIN 53420	29 kg/m ³
	Perméabilité (mm/s)	DIN 53429	45µg/m ² /s
	Contrainte à 25% de compression	DIN 53577	38kPa
	Contrainte à 40% de compression	DIN 53577	72kPa
	Contrainte à 50% de compression	DIN 53577	110kPa
	Contrainte à 60% de compression	DIN 53577	165kPa
	Absorption d'eau après 24H (vol %)	DIN 53428	0,1
	Absorption d'eau après 7 jours (vol %)	DIN 53428	0,3
	Absorption d'eau après 14 jours (vol %)	DIN 53428	0,3
	Absorption d'eau après 28 jours (vol %)	DIN 53428	0,5

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.