




Mise à jour

10/01/2024

# FICHE TECHNIQUE

## IKO MONO PHALT F/F



### DESCRIPTION

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Liant                                     | Bitume Elastomère SBS |
| Armature                                  | Polyester stabilisé   |
| Finition surface                          | Film                  |
| Finition sous-face                        | Film thermofusible    |
| Largeur de recouvrement longitudinal (mm) | 80 (soudé)            |

### UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

#### Utilisation :

Première couche d'étanchéité du bicouche mixte (sous asphalte) IKO MIXASPHALT pour étanchéité de terrasses toutes destinations, notamment accessibles aux véhicules.

#### Mise en œuvre :

Par thermosoudage, soudée en plein.

### DIMENSIONS

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Epaisseur (mm)        | 4 ( $\pm 5\%$ )        |
| Largeur (m)           | 1 ( $-1\%$ )           |
| Longueur (m)          | 8 ( $-1\%$ )           |
| Poids du rouleau (kg) | environ 38             |
| Stockage              | Debout sans les gerber |

### CARACTERISTIQUES

| DEFINITION                                                                     |                               | NORMES     | VALEURS<br>mini |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------|
| Propriété en traction                                                          | Force maximale L x T (N/50mm) | EN 12311-1 | 500 x 400       |
|                                                                                | Allongement L x T (%)         | EN 12311-1 | 30 x 30         |
| Résistance au fluage à température élevée (°C)                                 |                               | EN 1110    | $\geq 100$      |
| Souplesse à basse température (°C)                                             |                               | EN 1109    | $\leq -15$      |
| Comportement des feuilles en bitume lors de l'application d'asphalte coulé (%) |                               | EN 14693   | $\leq 0$        |
| Adhérence avec IKOpro Primaire bitume Aderosol GC (N/mm <sup>2</sup> )         |                               | EN 13596   | $\geq 0,5$      |

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.

IKO-AXTER

6 rue Laferrière - 75009 Paris - France