


**FICHE TECHNIQUE**

# IKO VAP ALPA ALU 3 en 1

**DESCRIPTION**

|                                                  |                                                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Liant</b>                                     | ALPA                                                       |
| <b>Armature</b>                                  | Composite Aluminium / Voile de verre                       |
| <b>Finition surface</b>                          | Bandes adhésives thermo-réactivables protégées par un film |
| <b>Finition sous-face</b>                        | Film thermofusible                                         |
| <b>Largeur de recouvrement longitudinal (mm)</b> | 60 (soudé)                                                 |

**UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE****Utilisation :**

Pare-vapeur soudable pour systèmes autoprotégés et sous protection sur locaux à forte hygrométrie.

sur béton (propre, sec, cohésif et soigneusement dépoussiéré). Pour isolants PIR et PSE.

Ne nécessite pas l'imprégnation par EIF.

Possède une triple fonction : imprégnation de l'élément porteur, pare-vapeur + colle pour isolant alvéolaires

**Mise en œuvre :**

Par thermosoudage, soudée en plein sans EIF préalable.

Les bandes auto-adhésives de surface sont réactivées au chalumeau en faisant disparaître le film protecteur. Les isolants sont alors mis en œuvre sur les bandes auto-adhésives.

**DIMENSIONS**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Epaisseur (mm)</b>        | ≥ 2                    |
| <b>Largeur (m)</b>           | 1 (-1%)                |
| <b>Longueur (m)</b>          | 7 (-1%)                |
| <b>Poids du rouleau (kg)</b> | environ 20             |
| <b>Stockage</b>              | Debout sans les gerber |

**CARACTERISTIQUES**

| DEFINITION                                          |                               | NORMES     | VALEURS<br>mini |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------|
| Propriété en traction                               | Force maximale L x T (N/50mm) | EN 12311-1 | 300 x 250       |
|                                                     | Allongement L x T (%)         | EN 12311-1 | 5 x 15          |
| Résistance à la déchirure au clou L x T (N)         |                               | EN 12310-1 | 50 x 50         |
| Propriété de transmission de la vapeur d'eau Sd (m) |                               | EN 1931    | ≥ 1000          |

*Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.*