




Mise à jour

28/09/2023

FICHE TECHNIQUE**IKO CARBON 250****DESCRIPTION**

Liant	Bitume modifié APP
Armature	Polyester stabilisé
Finition surface	Paillettes d'ardoise
Finition sous-face	Film thermofusible
Largeur de recouvrement longitudinal (mm)	80 (soudé)

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE**Utilisation :**

Revêtement monocouche autoprotégé thermosoudable

Pour terrasses inaccessibles apparentes ou sous protection gravillons.

Mise en œuvre :

Par thermosoudage, soudée en plein.

DIMENSIONS

Epaisseur (mm)	4 (±5%) sur bande nue
Largeur (m)	1 (-1%)
Longueur (m)	7,5 (-1%)
Poids du rouleau (kg)	environ 47
Stockage	Debout sans les gerber

CARACTERISTIQUES

DEFINITION		NORMES	VALEURS mini
Propriété en traction	Force maximale L x T (N/50mm)	EN 12311-1	1040 x 800
	Allongement L x T (%)	EN 12311-1	30 x 30
Résistance au choc - Méthode A (mm)		EN 12691	≥ 700
Résistance au poinçonnement statique - Méthode A (kg)		EN 12730	≥ 20
Résistance au fluage à température élevée (°C)		EN 1110	≥ 130
Souplesse à basse température (°C)		EN 1109	≤ -15

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.

IKO-AXTER

6 rue Laferrière - 75009 Paris - France