

STARCOAT PRO X FINISH

DESCRIPTION

Type	Résine liquide polyuréthane monocomposant aliphatique
Consommation (indicatif)	200 g/m ² minimum

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

Utilisation :

Résine de finition et protection du système STARCOAT PRO X stabilisée aux UV, qui peut être :

- préteintée : les coloris disponibles sont gris, beige ou blanc.
- neutre : elle sera alors obligatoirement teintée par adjonction de PATE PIGMENTAIRE (5 à 10 %) afin d'obtenir la couleur finale de la terrasse - nous consulter.

Mise en œuvre :

La mise en œuvre du STARCOAT PRO X FINISH doit être effectuée dans les 24 - 72 h (selon conditions météorologiques) après le séchage de la membrane STARCOAT PRO X.

Application : rouleau, brosse.

La surface à traiter doit être propre et sèche, sa température doit être supérieure à 5°C. et supérieure de 3°C au point de rosée.

Homogénéiser le produit avec un mélangeur vitesse lente (300 t/min). Laisser reposer quelques minutes pour permettre l'évacuation des bulles d'air éventuelles.

Appliquer 1 ou 2 couches.

Pour les terrasses accessible, un agent limitant la glissance tel que SILICE 0,6 / 1,6 mis en œuvre à refus doit être ajoutée entre deux couches de résine.

Ne pas mettre en œuvre à une température de support inférieure à 5°C ou supérieure à 40°C et/ou sous la pluie.

Le nettoyage du matériel de pose se fait au DILUCOAT.

Les précautions à prendre lors de la mise en œuvre sont décrites dans la Fiche de Données de Sécurité.

CONDITIONNEMENT

Bidon	5 kg (carton de 4 bidons) / 20 kg
Stockage	Durée maximale de 12 mois dans son emballage d'origine hermétiquement fermé à l'abri de la chaleur entre 5°C et 25°C

CARACTERISTIQUES

DEFINITION	DONNEES
Présentation	Fluide
Couleur	BEIGE - BLANC - GRIS - NEUTRE
Densité / Masse volumique	1,15 - 1,25 g/cm ³
Viscosité	400 - 800 mPa.s
Dureté Shore A (DIN 53504)	40 ShD
Temps de séchage	Tack : 6h / 8 h - 25°C - 55% HR
Délai de recouvrement entre deux couches à 20°C	24h
Résistance à la traction (DIN 53504)	> 40 MPa
Résistance à l'allongement (DIN 53504)	> 300 %

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.