




Mise à jour

28/09/2023

FICHE TECHNIQUE**IKO DUO GREEN F/STICK****DESCRIPTION**

Liant	Bitume Elastomère SBS traité anti racine
Armature	Polyester stabilisé
Finition surface	Film
Finition sous-face	Film siliconné pelable
Largeur de recouvrement longitudinal (mm)	100 (autoadhésif)

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE**Utilisation :**

Revêtement monocouche d'étanchéité extérieure des parois enterrées .

Mise en œuvre :

Autoadhésive en plein.

Se pose par déroulage sur le support préparé à l'EIF, après enlèvement du film siliconné de protection de la sous face et de la bande nue

DIMENSIONS

Epaisseur (mm)	2,85 (±5%)
Largeur (m)	1 (-1%)
Longueur (m)	10 (-1%)
Poids du rouleau (kg)	environ 28
Stockage	Debout sans les gerber

CARACTERISTIQUES

DEFINITION		NORMES	VALEURS mini
Propriété en traction	Force maximale L x T (N/50mm)	EN 12311-1	500 x 440
	Allongement L x T (%)	EN 12311-1	25 x 25
Résistance à la déchirure au clou L x T (N)		EN 12310-1	150 x 150
Résistance au fluage à température élevée (°C)		EN 1110	≥ 100
Souplesse à basse température (°C)		EN 1109	≤ -15

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.