

ADDITIF PRO THIXO

DESCRIPTION

Type	Additif Thixo de la gamme de résine d'étanchéité STARCOAT PRO
Composant	Solution de polyuréthane modifiée
Consommation (indicatif)	1,0 kg additif pour 25 kg STARCOAT PRO (4% en poids)

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

Utilisation :

L'ADDITIF PRO THIXO est ajouté à la résine STARCOAT PRO pour l'application du STARCOAT PRO sur support de pente > 3%.

Mise en œuvre :

Ajouter l'ADDITIF PRO THIXO à raison de 4% en poids de la quantité de résine, et agiter lentement au mélangeur à rotation lente jusqu'à homogénéisation.

Appliquer normalement le mélange au rouleau, à la brosse ou à l'airless.

L'ajout de l'ADDITIF PRO THIXO ne dispense pas du débullage.

Le nettoyage du matériel de pose se fait au DILUCOAT.

Les précautions à prendre lors de la mise en œuvre sont décrites dans la Fiche de Données de Sécurité.

CONDITIONNEMENT

Bidon	1 / 20 kg
Stockage	Durée maximale de 12 mois dans son emballage d'origine hermétiquement fermé à l'abri de la chaleur et de l'humidité T < 35°C

CARACTERISTIQUES

DEFINITION	DONNEES
Présentation	Liquide
Couleur	AMBRE
Densité / Masse volumique	0,96 g/cm ³
Viscosité	20 MPa
Extrait sec en poids	26%
Point éclair	31°C