FICHE TECHNIQUE

IKO ARMOURPLAN PVC CONTACT ADHESIVE

DESCRIPTION

Type	Colle contact
Composant	Caoutchoucs nitriles
	Résines synthètiques en solution
	Solvants organiques à évaporation rapide
Consommation (indicatif)	0,25 l/m² par face encollée

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

Utilisation :

Collage des membranes PVC ARMOURPLAN SM sur des supports tels que l'acier, le bois, le béton

Mise en œuvre :

Colle prête à l'emploi.

Température minimum d'utilisation -17°C.

DIMENSIONS

Bidon	5 kg / 20 kg
Durée maximale de stockage (mois)	12
Lieu de stockage	Dans un endroit frais et ventilé
Stockage	Dans son emballage d'origine hermétiquement fermé

CARACTERISTIQUES

DEFINITION	DONNEES
Couleur	Bleu
Densité / Masse volumique	865 kg/m³
Viscosité	2 000 CP/20°C
Point d'inflammation (ASTM D93)	40 ± 5
Temps de séchage	5 à 15 min.

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.