

FICHE TECHNIQUE

IKO ARMOURPLAN PVC CONTACT ADHESIVE

DESCRIPTION

Type	Colle contact
Composant	Caoutchoucs nitriles
	Résines synthétiques en solution
	Solvants organiques à évaporation rapide
Consommation (indicatif)	0,25 l/m ² par face encollée

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

Utilisation :

Collage des membranes PVC ARMOURPLAN SM sur des supports tels que l'acier, le bois, le béton

Mise en œuvre :

Colle prête à l'emploi.

Température d'utilisation +5°C à +40°C

DIMENSIONS

Bidon	5 L / 20 L
Durée maximale de stockage (mois)	12
Lieu de stockage	Dans un endroit frais et ventilé
Stockage	Dans son emballage d'origine hermétiquement fermé

CARACTERISTIQUES

DEFINITION	DONNEES
Couleur	Bleu
Densité / Masse volumique	865 kg/m ³
Viscosité	2 000 CP/20°C
Point d'inflammation (ASTM D93)	-18°C
Temps de séchage	5 à 15 min.