


**FICHE TECHNIQUE****IKO MONO ACIER FEU AR/ F****DESCRIPTION**

Liant	Bitume Elastomère SBS traité anti feu
Armature	Polyester stabilisé
Finition surface	Paillettes d'ardoise
Finition sous-face	Film
Largeur de recouvrement longitudinal (mm)	100 (soudé)

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE**Utilisation :**

Revêtement monocouche autoprotégé fixé mécaniquement.

Adapté en travaux neufs et réfection sur ancienne étanchéité.

Classée Broof(t3) sur isolants non combustibles (pente $\leq 17\%$)

Mise en œuvre :

Fixée mécaniquement en lisière sous recouvrement soudé.

DIMENSIONS

Epaisseur (mm)	4 ($\pm 5\%$) sur bande nue
Largeur (m)	1 (-1%)
Longueur (m)	8 (-1%)
Poids du rouleau (kg)	environ 42
Stockage	Debout sans les gerber

CARACTERISTIQUES

DEFINITION		NORMES	VALEURS mini
Propriété en traction	Force maximale L x T (N/50mm)	EN 12311-1	500 x 500
	Allongement L x T (%)	EN 12311-1	25 x 25
Résistance à la déchirure au clou L x T (N)		EN 12310-1	180 x 230
Résistance au choc - Méthode A (mm)		EN 12691	≥ 600
Résistance au poinçonnement statique - Méthode A (kg)		EN 12730	≥ 20
Résistance au fluage à température élevée (°C)		EN 1110	≥ 100
Souplesse à basse température (°C)		EN 1109	≤ -15

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.