

STARCOAT PRO THIXO

DESCRIPTION

Type	Résine polyuréthane prête à l'emploi
Composant	Monocomposant thixotrope faible teneur en solvant
Consommation (indicatif)	0,2 à 0,5 kg/m ² en fonction de la rugosité du support

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

Utilisation :

Mise en œuvre en préalable du renfort MATCOAT PRO pour les relevés, chéneaux, évacuations d'eau, points singuliers, joints de dilatation, fissures etc..

Mise en œuvre :

Application : raclette crantée 2 mm

La surface à traiter doit être propre et sèche, sa température doit être supérieure à 5°C et supérieure de 3°C au point de rosée. Ne pas appliquer sur support humide.

En réfection enlever et traiter toutes les zones dégradées.

Appliquer le primaire adapté au support.

Homogénéiser le produit avec un mélangeur basse révolution. Laisser reposer quelques minutes pour permettre l'évacuation des bulles d'air éventuelles.

Etaler le produit à l'aide d'une spatule crantée 2mm puis positionner dans la foulée le MATCOAT PRO et appliquer le STARCOAT PRO immédiatement.

Le nettoyage du matériel de pose se fait au DILUCOAT.

Les précautions à prendre lors de la mise en œuvre sont décrites dans la Fiche de Données de Sécurité.

CONDITIONNEMENT

Bidon	5 / 10 kg
Stockage	Durée maximale de 12 mois dans son emballage d'origine hermétiquement fermé à l'abri de la chaleur, des sources d'inflammation et de l'humidité entre T < 30 °C

CARACTERISTIQUES

DEFINITION	DONNEES
Présentation	Liquide épais
Couleur	GRIS
Densité / Masse volumique	1,3 g/cm ³
Extrait sec en poids	85%
Dureté Shore A (DIN 53504)	70
Point éclair	45 °c

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.