


**FICHE TECHNIQUE****IKO MONO STICK SARKING 4000****DESCRIPTION**

Liant	Bitume Elastomère SBS
Armature	Polyester stabilisé
Finition surface	Paillettes d'ardoise
Finition sous-face	Film siliconné pelable
Largeur de recouvrement longitudinal (mm)	80 (autoadhésif + soudé)

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE**Utilisation :**

Revêtement monocouche pour étanchéité complémentaire sous couverture dans le cas de double toiture ventilée ou toiture sarking.

Mise en œuvre :

Les membranes auto-adhésives sont mises en œuvre à des températures $\geq 5^{\circ}\text{C}$.

DIMENSIONS

Epaisseur (mm)	$\geq 3,5$ sur bande nue
Largeur (m)	1 (-1%)
Longueur (m)	7 (-1%)
Poids du rouleau (kg)	environ 43
Stockage	Debout sans les gerber

CARACTERISTIQUES

DEFINITION		NORMES	VALEURS mini
Propriété en traction	Force maximale L x T (N/50mm)	EN 12311-1	560 x 530
	Allongement L x T (%)	EN 12311-1	25 x 30
Résistance à la déchirure au clou L x T (N)		EN 12310-1	150 x 150
Résistance au fluage à température élevée ($^{\circ}\text{C}$)		EN 1110	≥ 100
Souplesse à basse température ($^{\circ}\text{C}$)		EN 1109	≤ -15

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.