


HYPERFLEX PV



DESCRIPTION

Base	Film polyéthylène de 300µm
Largeur de recouvrement (mm)	100

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

Utilisation :

Pare vapeur synthétique pour faible et moyenne hygrométrie sur béton.

Utilisable dans le cadre des procédés HYPERFLEX et HYPERFLEX FM

Mise en œuvre :

Posé en indépendance, joints à recouvrement de 10 cm liaisonnés par une bande adhésive double face HYPERFLEX ADF. Il est relevé en périphérie et rabattu sur l'isolant, les angles rentrants sont pliés sans découpe

DIMENSIONS

Epaisseur (mm)	0,3
Largeur (m)	6
Longueur (m)	25
Poids du rouleau (kg)	environ 44
Stockage	Couché sur palette

CARACTERISTIQUES

DEFINITION		NORMES	VALEURS mini
Propriété en traction	Force maximale LxT - Méthode A (N/5cm)	EN 12311-2	170 x 170
	Allongement LxT - Méthode A (%)	EN 12311-2	150 x 150
Résistance à la déchirure au clou L/T (N)		EN 12310-2	150 x 150
Propriété de transmission de la vapeur d'eau Sd (m)		EN 1931	≥ 200

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.